TP 延焼防止パテ



特長
- ●火災時のエアコン配管貫通部から屋内への延焼防止性能に優れたパテです。
- ●火災の熱でパテが20倍に膨らむので、すき間をしっかりふさぎ火炎の侵入を抑えます。
- ※防火区画貫通処理には使用できません。

注意
- ●1開口(φ70mm以下)につき1製品(160g)すべてを屋外側から充てんしてください。
- ●パテの劣化や開口部からの雨水の浸入を防止するため、必ず当社スリムダクトウォールコーナーなどを使用してください。
- ●作業時は、作業手袋などを着用してください。

■基本仕様

項　目	規　格
色　調	グレー
材　質	ポリブテン樹脂系
性　状	非硬化型(不乾性)
比　重	1.8(代表値)
使用温度範囲	−20℃~50℃
作業温度範囲	5℃~40℃


コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
06040	TP-160	90ml(160g)	¥540	60

■ 耐火性能試験(事例)
※ 公的試験とは別の社内評価試験の写真です。

試験前(屋外側・施工中)



加熱試験中(屋外側)



試験終了(屋外・加熱側)



試験終了(屋内・非加熱側)



延焼防止パテTPは1時間耐火

国土交通省所管の公的試験機関において、屋外からの火災を想定した試験で、1時間耐火壁にて延焼防止性能が確認されています(試験内容の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください)。

MS-P マルチシールパテ



特長
- ●表面が滑らかに仕上げられます。伸びが良いため、薄く延ばして使用が可能です。無溶剤型のため、肉痩せすることはありません。
- ●不乾性
  不乾性で柔軟性を保つため、改修時などの施工性に優れています。
- ●電気絶縁性
  絶縁性に優れているため、電気機器や機器の各種ケーブルのすき間などに使用が可能です。
- ●粘着性／止水性
  粘着性・密着性に優れており、小さなすき間に対しても使用が可能なため、止水に対しても有効です。
- ●安全性
  無石綿(ノンアスベスト)のため、安全性に優れています。ハロゲン・重金属・環境ホルモンなどは含んでいません。

注意
- ●作業時は、作業手袋などを着用してください。

■基本仕様

項　目	規　格		
	MS-3-P	MS-5-P	MS-7-P
色　調	ダークグレー	ホワイト	グレー
材　質	ポリブテン樹脂系	ポリブテン樹脂系	ポリブテン樹脂系
性　状	非硬化型(不乾性)	非硬化型(不乾性)	非硬化型(不乾性)
比　重	2.0(代表値)	1.8(代表値)	1.0(代表値)
使用温度範囲	−20℃~60℃	−20℃~60℃	−20℃~60℃
作業温度範囲	5℃~40℃	5℃~40℃	5℃~40℃

コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
06070	MS-3-P	500ml(1kg)	¥1,730	20
06075	MS-5-P	550ml(1kg)	¥1,900	20
06080	MS-7-P	500ml(500g)	¥1,900	20


IPH 高粘着難燃パテ




特長
- ●高粘着性　高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。
- ●難燃性　難燃性ですので、ケーブル燃焼時の延焼防止に効果的です。
  ※防火区画貫通処理には使用できません。
- ●不乾性　不乾性で柔軟性を保つため、改修時などの施工性に優れています。
- ●安全　中性であるため、安全性に優れています。

注意
- ●作業時は、作業手袋などを着用してください。

コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
81821	IPH	500ml(750g)	¥1,570	20



脱落しにくい!



すき間が開きにくい!

■ 基本仕様

項　目	規　格
燃焼性	難燃性(酸素指数 OI 35.5)
色　調	グレー
材　質	ポリブテン樹脂系
性　状	非硬化型(不乾性)
比　重	1.5(代表値)
使用温度範囲	−20℃~60℃
作業温度範囲	5℃~40℃

■ 物理的性質　※物性値は代表値とします。

項　目	物性値※	試験条件
付着力	15.4[kgf]	JIS A 5752
耐水性	異常なし	20℃水中で96時間保持し、性状を確認
針入度(軟度)	100	JIS A 5752(100g、5秒値)
耐熱性	異常なし	60℃で72時間保持し、性状を確認
電気絶縁体積抵抗率	1.12×10^{15}[Ω·m]	超絶縁計で測定